

DEMIDEKK Ultimate täckfärg

Produktbeskrivning

Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk. Produkten är vattenburen. Baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifierad Akryl).

Egenskaper och fördelar

Den avancerade bindemedelsteknologin gör att färgen har mycket god kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Innehåller filmkonserverande medel som skyddar färgytan mot svartmögel.

Kombinationen av högkvalitativa bindemedel och högt pigmentinnehåll som skyddar träet mot solljusets nedbrytning ger en mycket god väderbeständighet. Produkten är enkel att applicera och har en fyllig konsistens. Torkar snabbt och blir på mycket kort tid vattenbeständig.

Underlag

Rekommenderas på nytt grundad, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Kan även användas som slutstrykning på rostskyddsbehandlat järn och metall.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L (BAS 0,9 L), 3 L (BAS 2,7 L), 5 L (BAS 4,5 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	Vit, A-, B-, C-, oxidröd-, ocker och gul-bas. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA (gäller inte vit-bas).
Brytning	Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit-bas kan användas obruten som vit. Standardkulörer: 1001 Eggvit
Glans	20-30
Generisk typ	Baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifierad Akryl).
Torrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	1,24
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

Appliceringsmetoder

Pensel eller roller. Högtrycksspruta kan också användas.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65°- 80°
Färgtryck	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Produkten kan spädas vid applicering med spruta. Lösningsmedel: vatten

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Minimum	40 µm
Torr	Maximum	50 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maximum	110 µm

Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlat trä	7 - 10	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	10 - 12	m ² /l

Spädning

Skall inte spädas. Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	1,5 t.	1 t.	0,5 t.
Övermålningsintervall, minimum	6 t.	3 t.	2 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Avrunda skarpa kanter. Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt eller med JOTUN Kraftvask.

Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

Grundning

Bart, friskt trä påföres 1 x VISIR Oljegrunding pigmentert. VISIR Oljegrunding klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Stryk ut grundningen nog. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. VISIR Oljegrunding klar användas vid grundning av trä under vinterhalvåret.

Slutstrykning

Nytt hyvlat trä: 3 x DEMIDEKK Ultimate täckfärg. Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 x DEMIDEKK Ultimate täckfärg.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.