

Tikkurila använder cookies för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter på vår sida, kommer du att godkänna användning av cookies. [Läs mer.](#) Ok



PRODUKTDATABLAD
06.03.2015

Pinja Protect S

BESKRIVNING

Vattenburen alkydprimer.



PRODUKTEGENSKAPER

- Allround grund för sågad och hyvlad panel utomhus.
- Skyddar panelen 6-10 månader innan färdigmalning.
- Övermålas med vattenburen toppfärg.
- Förpackning 1000 L - Miljömärkt med Svanen



Rekommenderat användningsområde

-

TEKNISKA DATA

Kulörurval Vit, NCS S-1000 N, C-bas

Glans Matt (5/RT-klassificering)

Teoretisk sträckförmåga 7 m²/liter (60µm).
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Appliceringsmetod

Applicerings teknik	Viskositet DIN4
Lågtryckssprutning	40 s
Airless	40 s
Högtryck	100 s
Borstmaskin	40-60 s

Brukstid (+23°C) 1 år.

Torktider

(200 g/m ²)	23 °C
Enstaka paneler efter	2 - 4 h
IRM / 50 °C	5-20 min

Notera: C-bas kulörer torkar långsammare.

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Volymtorrhalt 43 volym-%

Densitet 1,3 kg/liter.

Produktkod 40V-serien

Certifikat 3097 0018 2.0 Tikkurila Sverige AB**ANVÄNDNING**

Appliceringsförhållanden	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 20%. Temperaturen i lokalen skall vara över 10°C, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
Applicering	Rör om färgen noga innan användandet. Undvik att röra i luft. Förtunna färgen till lämplig viskositet med vatten, max 30 % får tillsättas.
Förtunning	Vatten
Ytbehandling	Rekommenderade toppfärger: Alcro Bestå, Beckers Perfekt Akrylat Plus.
Rengöring av arbetsredskap	Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde	Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till <10 gram/liter färg.
Reference number	TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Säkerhetsdatablad basprodukt PINJA PROTECT S sv

ENVIRONMENTAL and WASTE DISPOSAL Insamling av tomma containrar sker genom All-emballage, www.all-emballage.se.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk. Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Tillbaka

Tikkurila Sverige AB • Textilgatan 31 • SE-12086 Stockholm • Sverige • Tel. +46 (0)8 775 6321 • Fax +46 (0)8 775 6385 • VAT No. SE556001830001 • info.se@tikkurila.com