

Lasol Alkydgrund 4000-Serien

Materialbeskrivning och användningsområde:

Lasol Alkydgrund är en vattenburen grundfärg med hög torrhalt för industriell behandling av utvändigt träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Alkydgrund innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

Färdigmålning med slutmålningsfärgen **Lasol Fasadmatt 9000-Serien** bör ske så snart som möjligt – dock senast inom 6 månader

TEKNISKA DATA

| | |
|------------------------|--|
| Bindemedel: | Alkydemulsion och kallpressad linolja |
| Kulörer: | Standardkulörer vit, grå, gul, röd och svart Specialkulörer enligt NCS-färgkartan |
| Pigment: | Ljusäta oxidpigment |
| Viskositet: | C:a 1.200 cP Brookfield C:a 60 sekunder DIN Ford Cup 4 |
| Densitet: | 1,2 kg/liter |
| Torrhalt /vikt: | C:a 50% |
| Lösningsmedel: | Vatten |
| Glans: | Matt |

APPLICERINGSDATA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Rek. påläggsmängd våt färg: | 150 g/m ² oförtunnad färg |
| Rek. skiktjocklek torr färg: | 50 µ |
| Materialåtgång: | 7-9 m ² /liter oförtunnad färg på finsågat virke |
| Torktid: | Övermålningsbar efter 24 timmar, +20°C och normal luftfuktighet vid ströläggning Vid användning av forcertork – begär information om torktider |
| Applicering: | Spruta, flödesmaskin eller roller |
| Förtunning / rengöringsmedel: | Vatten |
| Spädning: | Kan spädas med upp till 20% med vatten för att sänka viskositeten |
| Förpackning: | 10 liters plasthink eller 800 liters container |

Målningsanvisningar:

Lasol Alkydgrund kan vid behov för applicering med spruta, flödesmaskin eller roller spädas med vatten max. 20%. Mängden pålagd färg måste då kompenseras i motsvarande grad för att uppnå rekommenderade påläggsmängder. Vid t.ex. en spädning med 10% måste påläggsmängden ökas med 10%.

Träet skall vara rent och torrt, målfuktkvot 16%. Måla ej vid lägre temperatur än +10°C. Vi rekommenderar att ändträ och skarvar mättas med Lasol Alkydgrund eller **Lasol Grundolja V**. Lasol Grundolja V är en vattenburen färglös alkydemulsion med god penetration. Lasol Grundolja V innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

Slutmålning görs 2 gånger med Lasol Fasadmatt 9000. Lasol Fasadmatt 9000 är anpassad för målning med pensel.

Vid industriell applicering av s.k. ”mellanstrykningsfärg” rekommenderas **Lasol Fasadmatt 8000-Serien**. Lasol Fasadmatt 8000 är av samma höga kvalitet som Lasol Fasadmatt 9000 men har lägre viskositet anpassad för spruta, roller eller flödesmaskin. Sista strykningen görs med Lasol Fasadmatt 9000.

För mer information om industriell applicering av Lasol Alkydgrund se separat målningsinstruktion ”*Målningsanvisningar för industriell behandling med Lasol färgsystem av utvändiga panel*”.

Samtliga Lasol färgprodukter är godkända enligt BASTA. Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.eoc.se