

# Lasol Fasadmatt 8000-Serien

## Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Fasadmatt 8000 är en vattenburen matt täckfärg, s.k. mellanstrykningsfärg, för industriell målning av utvändigt träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion som bindemedel (förnyelsebar råvara). Lasol Fasadmatt har bevisad lång livslängd med bibehållen kulör tack vare pigmentval, glansvärde och sammansättning. Färgen innehåller effektivt medel för skydd mot påväxt av svartmögel och alger.

## TEKNISKA DATA

---

<b>Bindemedel:</b>	Alkydemulsion
<b>Kulörer:</b>	Standardkulörer enligt färgkarta "LASOL Färg på trä utomhus" Specialkulörer enligt NCS-färgkartan
<b>Pigment:</b>	Ljusäkta oxidpigment
<b>Viskositet:</b>	Ca 1.500 cP Brookfield
<b>Densitet:</b>	1,25 kg/liter
<b>Torrhalt /vikt:</b>	Ca 55%
<b>Lösningsmedel:</b>	Vatten
<b>Glans:</b>	Matt glans 8 Gardner 60°

## APPLICERINGSDATA

---

<b>Materialåtgång:</b>	Sågat virke 5-7 m <sup>2</sup> /liter. Hyvlat virke 7-9 m <sup>2</sup> /liter.
<b>Torktid:</b>	Dammtorr c:a 3 timmar och genomtorr ca 24 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet. Vid forcertorkning – begär information om torktider.
<b>Applicering:</b>	Spruta, flödesmaskin eller roller.
<b>Förtunning/ rengöringsmedel:</b>	Vatten
<b>Förpackning:</b>	10 liter plastthink

## Målningsanvisningar

Träet skall vara rent och torrt. Grundmåla med **Lasol Alkydgrund** och därefter 1 gång Lasol Fasadmatt 8000.

Slutmålning görs med Lasol Fasadmatt 9000.

## Förberedelser

Grundfärgen skall vara helt torr och träet skall ha en målfuktkvot på 16%.

## Målning

Lasol Fasadmatt 8000 kan vid behov spädas med max. 10% vatten.

Påföres min.130 g/m<sup>2</sup>oförtunnad. Vid spädning med exempelvis 10% vatten ökas påläggsmängden med motsvarande 10% färg.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.eoc.se](http://www.eoc.se)